



### **Nano Power Ultra line dengimo instrukcija**

Prieš naudojant šią naujausios kartos dangą nereikia poliruoti automobilio, tačiau automobilio kėbulas turi būti kruopščiai nuplautas, neriebus. Nusausinę transporto priemonę įsitikinkite, kad tarpuose ar apdailos detalių neliko vandens. Jeigu dengimo metu ant padengto paviršiaus patektų vandens, rekomenduojame pakartotinai nusausinti tą vietą ir ją padengti iš naujo.

Prieš atidarydami buteliuką, švelniai supurtykite jo turinį. Suvilgykite dengimo padelį priemone. Produktą rekomenduojama naudoti švelniai trinant sukamaisiais judesiais, kad būtų išvengta produkto pertekliaus. Galima kartoti iki 3 kartų darant 5-10 min pertraukas. Taip padidinsite apsaugos sluoksnį.

Nano Power Ultra Line bus atsparus vandeniui po 24 valandų. O savo visišką atsparumą dilimui ir cheminėms medžiagoms pasiekia per 7 dienas. Džiūvimo laiką galima sutrumpinti naudojant tam tikras priemones, pvz. infraraudonųjų spindulių šildytuvai (80°C ) paviršių sukietina 30 minučių laikotarpyje. Per šią procedūrą, džiūvimo laikas sutrumpėja 3 valandomis.

**Išeiga: 5-10 ml/m<sup>2</sup>**

**DĖMESIO!! Aktualu naudojantis visomis Nano Power dangomis: Įsitikinkite, kad paviršius nebūtų įkaitęs ir ant jo nekrinta tiesioginiai saulės spinduliai. Tinkama temperatūra naudojimui +5°C - +35°C, taip pat svarbu, kad patalpoje nebūtų per daug drėgnas oras. Nenaudokite priemonės aukštesnėje arba žemesnėje temperatūroje! Dengdami paviršius mūvėkite gumines pirštines. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo užšalimo. Po priemonės naudojimo paviršius 24 valandas negali kontaktuoti su vandeniu.**