



## **Dengimo instrukcija Nano Power stiklui ir keramikai (Nano Power glass and ceramics) 100 ml.**

Prieš atidarydami buteliuką, švelniai supurtykite jo turinį. Paviršius turi būti švarus, sausas ir neriebus. Apipurkšite paviršių arba suvilgykite dengimo padelį priemone ir denkite tolygiai po nedidelį plotą, tol kol padengsite visą norimą paviršių. Jeigu norite pasiekti geresnį rezultatą, rekomenduojama tą pačią vietą padengti dar kartą. Jeigu susidaro perteklius, jį reikia nusausinti su sausa šluoste.

Dengti galima su šluoste arba dengimo padeliais.

**šeiga: 5-10 ml/m<sup>2</sup>**

**DĖMESIO!! Aktualu naudojantis visomis Nano Power dangomis: Įsitikinkite, kad paviršius nebūtų įkaitęs ir ant jo nekrinta tiesioginiai saulės spinduliai. Tinkama temperatūra naudojimui +5°C - +35°C, taip pat svarbu, kad patalpoje nebūtų per daug drėgnas oras. Nenaudokite priemonės aukštesnėje arba žemesnėje temperatūroje! Dengdami paviršius mėvėkite gumines pirštines. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo užšalimo. Po priemonės naudojimo paviršius 24 valandas negali kontaktuoti su vandeniu.**